

(HIDROKOL-SP) AQUA FIX-SP

چسب کاشی تک جزئی الاستیک با قابلیت ضد آب برای محیط های مرطوب داخلی و خارجی

اجرا:

در ۱ کیلوگرم جزء پودر ، ۲۵۰ الی ۲۳۰ گرم آب اضافه میشود و سپس با میکسر به آرامی میکس میگردد تا یک ملات همگن حاصل شود. سپس ملات مخلوط را به مدت ۲۰ دقیقه به حال خود رها میکنیم. دوباره مخلوط را میکس کرده و در قطره ۱ الی ۶ میلیمتر اجرا میکنیم. کاشی ها عاری از گرد و غبار شده و روی مواد فوق که روی دیوار اجرا شده است فشرده میشود، تمام درزها باید پس از ۲۴ ساعت بعد از نصب کاشی با درزگیر **MARK FIL** پر شوند. دمای مطلوب برای اجرا بین ۵ تا ۳۵ درجه سانتیگراد میباشد.

مقدار مصرف :

٣/٥ الى ٤ کیلوگرم در متر مربع

بسته بندی:

کیسہ ۲۵ کیلوگرمی

شرایط و مدت نگهداری:

در بسته بندی اولیه و در جای خشک در دمای ۵ الی ۳۵ درجه سانتیگراد به مدت ۱۲ ماه

پاکسازی:

تمامی ابزار و وسایل بلا فاصله بعد از استفاده با آب شسته و تمیز می‌شوند.

موارد قابل استفاده:

چسب با کلاس جهانی، سفید رنگ، جهت کاشی و سرامیک و سنگ های طبیعی برای دیوار و کف، موزائیک، کاشی های سطح صیقلی، چینی، مناسب برای استفاده در مکان های خشک، محیط مرطوب(حمام و سرویس)، تراس ها، فضاهای متغیر دمایی، محیط با سیستم گرمایش از کف و موتور خانه

خواص:

- پودر سفید رنگ
 - مقاومت فشاری و خمشی بالا
 - سرامیک جذب آب صفر درصد (پرسلان)
 - قابل استفاده برای کاشی کف و بدنه
 - کاشی کف تا قطع ۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر مربع
 - کاشی بدنه تا قطع ۱۲۰*۶۰ سانتیمتر مربع
 - تا ارتفاع ۶ متر از سطح زمین

مشخصات فنی :

- وزن مخصوص : ۱/۶۸۰ گرم در سانتیمتر مکعب
 - چسبندگی : $\pm ۰/۲$ ٪ ۱/۶ مگا پاسکال
 - زمانیکه بعد از میکس میتوان از ملات استفاده کرد: ۳ ساعت
 - حداکثر زمان تنظیم نهایی کاشی روی ملات : ۱۰ دقیقه
 - حداکثر زمان مجاز کار با ملات : ۳۵ دقیقه
 - زمان گیرش اولیه : ۶ ساعت
 - زمان گیرش نهایی : ۲۴ ساعت
 - ضخامت اجرایی : ۱ الی ۶ میلیمتر
 - مقاومت دمایی در زمان بیهوده برداشی : ۳۰-۳۵ الی ۷۰ درجه سانتیگراد

آماده سازی زیرسطح:

بر روی زیرسطح صاف ملات سیمانی، ملات سیمان، گچ و بتون قابل اجرا میباشد. زیرسطح مبایست عاری از هرگونه روغن و گرد و غبار باشد.